

PRIMER S®

ВОДОЗАЩИТНАЯ ДИСПЕРСИОННАЯ ГРУНТОВКА



НАЗНАЧЕНИЕ

Придание водозащитных свойств:

- Гипсокартонным и деревянным стенам;
- Гипсовой и обычной штукатурке перед укладкой керамической плитки.

ТИПИЧНЫЕ СЛУЧАИ ПРИМЕНЕНИЯ

Гидроизоляция:

- Гипсокартонных стен ванных комнат и душевых;
- деревянных панелей для стен, столов и кухонь при условии, что они хорошо закреплены;
- гипсовых стен кухонь, особенно в районе плиты;
- ангидритовых оснований для укладки керамических плиток с помощью растворов на основе цемента.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

PRIMER S - водная дисперсия специальной синтетической смолы. После высыхания она образует эластичную, погодоустойчивую пленку, создающую надежный водозащитный барьер. **PRIMER S** негорюч и неопасен, поэтому он может использоваться без специальных мер предосторожности в закрытом помещении.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не используйте **PRIMER S** для:

- гидроизоляции плавательных бассейнов и резервуаров (используйте **IDROSILEX PRONTO**);
- блокирования влажности, проника-

-ющей через основание;

- Гидроизоляции полов в ванных и душевых (используйте **AQUAFLEX**, **KERALASTIC**, **MAPELASTIC**).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, и очищенным от масел, жира, следов раствора, остатков краски и других непрочно держащихся частиц. При обработке стен всегда придерживайтесь рекомендаций производителя гипсовой штукатурки и деревянных панелей. Деревянные панели должны быть жестко закреплены во избежание коробления.

Нанесение грунтовки

Наносите грунтовку щеткой или валиком, для надежной гидроизоляции требуется 2-3 слоя. Каждый последующий слой должен быть нанесен только после того, как предыдущий слой загустеет. Облицовку керамической плиткой можно проводить через 12 часов после нанесения последнего слоя.

ОБЛИЦОВКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКОЙ

Рекомендуемые клеи:

- **KERAFLEX** - для укладки плитки размером до 25 x 25 см;
- **GRANIRAPID** - для быстрой укладки плитки, для крупноформатных плиток, для непоглощающих плиток (например фарфоровых) и мрамора;
- **KERABOND**, замешанный на смеси **ISOLASTIC** + вода (соотношение 1:1) - для очень гибких оснований;
- **ADESILEX P22** - для очень гибких оснований и только для поглощающих плиток.

Рекомендуемые шовные заполнители:

Ширина швов зависит от размера плитки и гибкости основания, но она не должна быть менее 2-3 мм.

- для расшивки облицовочных швов используйте **KERACOLOR** замешанный на **FUGOLASTIC**, или **ULTRACOLOR**;
- для полной гидроизоляции, а также в помещениях, где требуется стерильная чистота (пищевая промышленность, бани, емкости для пищевой воды и т.д.) используйте эпоксидный состав **KERAPOXY**;



- Для эластичной герметизации стыков между стенами или между стеной и полом используйте силиконовый герметик **MAPESIL AC** (после предварительной грунтовки **PRIMER FD**); Перед укладкой плиток на гипсокартонное основание убедитесь, что стыки между ним и деревянной стеной или полом хорошо зашпаклеваны (рекомендуем готовые водозащитные мембраны, 7-10 см шириной). В качестве альтернативы возможно использование водозащитных составов **AQUAFLEX** или **MAPELASTIC**.

РАСХОД

Примерно 100 г на один слой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

Консистенция и цвет	слабовязкая розовая жидкость
Плотность	1,17 г/ см куб
pH	2
Содержание твердых веществ	44 %
Вязкость (чашка Форда -4)	11"
Гарантийный срок хранения	12 месяцев в оригинальной упаковке
Условия хранения	при температуре выше 0 С
Опасность для здоровья по ЕЕС 88/379	отсутствует
Воспламеняемость	отсутствует
Код ТН ВЭД	3209/90000/0

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ (при + 23С и 50 % отн. влажности)

Температура применения	от + 5С
Время высыхания одного слоя	20 - 30 минут
Укладка керамической плитки	через 12 часов

ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водостойкость	превосходная
Устойчивость к старению	превосходная
Гибкость	превосходная

ОЧИСТКА

Очистка рук, инструментов и поверхностей производится водой. Высохшие пятна удаляются механически или органическими растворителями (этиловым спиртом, ацетоном, смывкой **PULICOL**).



ФАСОВКА

PRIMER S поставляется в пластиковых канистрах по 5 кг и бутылках по 1 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

N.B. Хотя технические детали и рекомендации, содержащиеся в этом сообщении соответствуют лучшему из нашего знания и опыта, вся вышеперечисленная информация должна приниматься как показательная и подтвержденная долгосрочным практическим применением, по этой причине, любой, кто намеревается использовать изделие, должен убедиться заранее, что, этот продукт подходит для предполагаемого применения. В любом случае, пользователь один полностью ответствен за любые последствия, происходящие от использования изделия.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

